



220316340618

有效期至2028年07月12日止

检 验 报 告

冀钢监（检）字（2026）第 2608042 号

样品名称：热轧带肋钢筋

委托单位：敬业钢铁有限公司

检验类别：委托检验

河北省钢铁产品质量监督检验站



扫描全能王 创建

河北省钢铁产品质量监督检验站检验报告

冀钢监（检）字（2026）第 2608042 号

共 2 页第 1 页

样品名称	热轧带肋钢筋	牌 号 HRB500E	规格	Φ 8mm
委托单位	敬业钢铁有限公司	检验类别	委托检验	
生产厂家	敬业钢铁有限公司	样品标识	批号：X326070073001	
样品数量	5	送样人	史利朋	
检测依据	GB/T20123-2006 GB/T20125-2006 GB/T28900-2022	收样日期	2026 年 8 月 6 日	
判定依据	GB 1499.2-2024	检测日期	2026 年 8 月 6 日 至 2026 年 8 月 12 日	
样品状态	热轧带肋钢筋。			
检验项目	化学成分、力学性能、工艺性能、重量偏差、尺寸、外形。			
检 验 结 论	该样品所检项目按 GB 1499.2-2024 要求判定，检验结论：合格。			
备 注	/			

敬业钢铁产品质量管理部

签发日期：2026 年 8 月 12 日

检验检测专用章

批准： 魏建欣

审核： 仝平

编写： 刘钢



河北省钢铁产品质量监督检验站检验报告附页

冀钢监（检）字（2026）第 2608042 号

共 2 页第 2 页

检验项目			标准 数值	实测 数值	样品 编号	单项 评定	综合 判定
化学 成分	C	%	≤0.25	0.23	2608042-1	符合	合
	Si	%	≤0.80	0.48		符合	
	Mn	%	≤1.60	1.35		符合	
	P	%	≤0.045	0.032		符合	
	S	%	≤0.045	0.022		符合	
	Cr	%	/	0.048		/	
	Ni	%	/	0.013		/	
	Cu	%	/	0.014		/	
	Mo	%	/	0.004		/	
	V	%	/	0.057		/	
	Ceq	%	≤0.55	0.48		符合	
	力学 性能	屈服强度 R _{eL}	MPa	≥500		595	
抗拉强度 R _m		MPa	≥630	771	符合		
最大力总延伸率 A _{gt}		%	≥9.0	12.5	符合		
强屈比		R _m ⁰ /R _{eL} ⁰	≥1.25	1.30	符合		
屈屈比		R _{eL} ⁰ /R _{eL}	≤1.30	1.19	符合		
工艺 性能	反向弯曲试验 正弯 90° D=6d 反弯 20° D=7d		无裂纹	无裂纹	2608042-2	符合	格
尺寸	横肋高 h	mm	0.8 ^{+0.4} _{-0.3}	0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	2608042- 1~5	符合	
	间距 l	mm	5.5±0.5	5.7 5.7 5.7 5.7 5.7		符合	
	横肋末端间隙 f _i	mm	≤2.5	1.9 1.8 1.9 2.0 2.0		符合	
外形	每米弯曲度	mm	≤4	0 1 1 0 0	符合	格	
重量偏差			%	±5.5	-2.2		符合
以下空白							

2026 年 8 月 12 日



扫描全能王 创建